

FICHA TECNICA

PROCOFLEX LISO

Código : 762 **Grupo: Productos para fachadas - Renova**

DESCRIPCIÓN

Revestimiento elástico a base de resina acrílica foto-reticulante, para resolver los problemas de fisuras en las fachadas. Forma una película muy elástica, que penetra y cubre las fisuras y grietas y resiste perfectamente los movimientos de éstas sin volverse a fisurar.

PROPIEDADES

- Antimoho
- Fácil aplicación
- Excelente permeabilidad al vapor de agua
- Extraordinaria elasticidad
- Gran adherencia
- No se agrieta
- Gran resistencia a los álcalis
- Excelente solidez a la luz

USOS

Muy indicado para pintar sobre superficies fisuradas o agrietadas, superficies con varios materiales de diferentes coeficientes de dilatación, revoco tradicional, ladrillo, obra vista, hormigón, etc..

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vehículo fijo	Resina acrílica foto-reticulable.
Pigmentos	Pigmentos sólidos a la luz y a la intemperie
Disolvente	Agua
Color	Ver carta de colores
Contenido en sólidos	Color Blanco 49% en volumen. Resto de colores entre 47-51 % Color Blanco 64% en peso. Resto de colores 62-66 %.
Densidad	Color Blanco 1.45 Kgr/Lt. Resto de colores entre 1.4-1.5 Kgr/Lt.
Viscosidad	130 ± 2 U.K. a 23ºC.
Secado	2 horas.
Repintado	24 horas
Rendimiento teórico	3-4 m^2/Lt.
Rendimiento recomendado	
Fisuras hasta 1 mm	2-3 m^2/Lt.
Fisuras hasta 2 mm	1-1,5 m^2/Lt. En este caso es conveniente armar con PROCOMALLA. El rendimiento práctico varía en función del tipo y estado de la superficie, de la absorción del soporte así como del modo de aplicación y del grado de dilución.
Resistencia a la tracción (UNE 53.413)	1,4 MPa (14 Kgr/cm^2)
Alargamiento a la rotura (UNE 53.413)	290%
Impermeabilidad al agua (NF T 30.701)	La probeta con el producto a ensayar aplicado, no presenta ningún síntoma de filtración de agua, después de 7 días de ensayo.

Permeabilidad al vapor de agua (DIN 52.615)	sd = 0.8 m μ = 1543

MODO DE EMPLEO

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura de aplicación	Entre 5 y 40ºC.	
Máxima humedad relativa	85 %	
Útiles de Aplicación	<u>Brocha/Rodillo</u>	<u>Pistola airless</u>
Disolvente	Agua	Agua
Dilución	0 –5 %	5 –10 %
Limpieza de útiles	Agua	

SISTEMA DE APLICACIÓN

Preparación previa	La superficie debe de estar completamente seca y limpia de restos de cemento, arena, polvo u otros materiales mal adheridos. Microorganismos como mohos, líquenes o algas, deben ser eliminados en su totalidad con DIQUE LIMPIADOR ANTIMOHO FUNGICIDA.
Superficies nuevas	
Albañilería	Eliminar posibles grietas o fisuras mayores de 2 mm con PROPLAST-EXT.
Hierro/Acero	Imprimar con PROCOFER IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE.
Aluminio/Galvanizados	Desengrasar con DISOLVENTE CLOROCAUCHO y aplicar directamente.
Superficies pintadas	Pintura en buen estado: Limpiar y aplicar directamente. Pintura degradada o pulverulenta Aplicar previamente una mano de PROCOLITE FONDO PENETRANTE.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Instrucciones de Seguridad	Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.
Tiempo de almacenaje	24 meses en envase sin abrir.







Akzo Nobel Coatings, S.A. - Avda. Eduard Maristany, 58-90 - 08930 Sant Adrià del Besòs - España - Teléfono (93) 484.25.00*
Sociedad Unipersonal I.R.M. de Barcelona, F.001, T.22.904, H.nº B-45.052, Inscrip.59ª - N.I.F. A-08-218158